



Terasa Bukit,
čtyřstranně hoblované prkno 18 x 140 mm

Správné ošetření
= pěkné terasy

Čtyřstranně hoblované

2 x jemná fáze na podélné straně
Rozměry: 18 x 140 mm
 1,8–4,8 m po 30 cm +

Pohledová strana = hoblovaná.

Bukit (lat. *Shorea platyclados*)

Jedná se o stromy, které pocházejí zejména z Malajsie.

Popis:

Terasy z dřeviny Bukit v třídění Select&Better dodáváme uměle vysušené na vlhkost 16–18%. Díky vysušení je dřevo stálejší a rozměrově stabilnější. Jádrové dřevo má v čerstvém stavu červenohnědý až hnědý odstín. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prky jsou přirozené a obvyklé. Jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví světlejší běli, vykazuje vysokou odolnost proti plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné, suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které však neovlivňují trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mohou být během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm. Z toho důvodu musí být dřevo umístěné na terasách či balkonech použito tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by se měla upravit olejem ca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde k úbytku obsažených látek ze dřeva. Bez provedení ošetření zůstává dřevo bez újmy a časem se vytvoří na povrchu dřeva šedo-stříbrná patina. S OSMO Terasovým olejem můžete

dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní podkladní konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte od našich prodejců technické podmínky a pokyny na údržbu terasových prken.


Hustota dřeva: 505–850 kg/m³

Nátěr a barva: Pokud se rozhodnete pro ošetření terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr OSMO Terasový olej č. 006 Bangkirai olej, přírodně zbarvený, který se barevně na dřevinu Bukit skvěle hodí. Pigmenty, které jsou obsaženy v nátěru jsou přizpůsobeny přírodní barvě dřeviny Bangkirai. Toto dřevo je však se dřevinou Bukit barevně velmi podobné. Tak je dřevo chráněno před UV zářením, které má na šednutí dřeva největší vliv. Nenatírejte však terasu ze dřeva Bukit dřívě než ca. 2 měsíce po pokládce z důvodů popsaných v předcházejícím odstavci.

S perem a drážkou na příčné straně

Rozměry: 28 x 145 mm
 2,4–4,5 m po 30 cm +

Pohledová strana = hrubá drážka.



Pohledová strana = jemná drážka.